

Werkstoffdatenblatt

Bezeichnung: PP schwarz MFI 3-7
Prüfdatum: 05.12.2022

Kennwerte	Einheit	Prüfwert	Prüfverfahren
Dichte	g/cm ³	0,93	DIN 53479
Zugfestigkeit 5 mm/min	N/mm ²	32,7	DIN EN ISO 527
Bruchdehnung 5 mm/min	%	53,3	DIN EN ISO 527
Zug-E-Modul	N/mm ²	1189.	DIN EN ISO 527
MFR (230°C/2,16kg)	g/10'	4,89	DIN ISO 1133
Glührückstand	%	5,35	DIN EN ISO 1172

Bemerkung:

Diese Werte sind keine Mindestwerte, sondern charakteristische Daten, die je nach Einfärbung und Produktionschargen schwanken können.
Die Daten wurden an genormten Prüfkörpern gemessen und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen, dem Anwendungsfall entsprechenden Prüfungen.

Ansprechpartner:

REVACO UG (haftungsbeschränkt)
Schloßblickstraße 7c
08451 Crimmitschau
Tel.: 0172 / 798 5900